



Ersätter: 2013-09-06

Datum: 2014-10-08

Glutolin Special 3435

Pulverbaserat PVAC-förstärkt cellulosaklister för vinyltapet med pappers- eller NonWovenbaksida, kraftigare specialtapeter med känsligt tryck eller flerskiktspapper i torra utrymmen. Kan användas mot underlag såsom gips-, spån- och boardskivor, gamla tapeter och spacklade ytor i torra utrymmen.

- Snabb upplösningstid
- Kraftigare klubb än vanligt stärkelseklister
- Mycket bra vidhäftning

TEKNISK DATA

Typ: Metylcellulosa med polyvinylacetat.
Färg: Vitt pulver, färdigblandat – transparent.
Konsistens: Tixotropisk (utblandad med vatten).
Densitet: Ca 500 kg/m³.
Torrhalt: 7,5 – 9%, färdigblandat beroende på vattenkvaliteten.
Brandfara: Nej
Beständighet: Torkat lim är ej vattenbeständigt.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C i både underlag och material.
Blandningsförhållande: Blanda vatten (+10°C – +15°C) och pulvret till en homogen klumpfri massa. Låt svälla 3 – 5 minuter. Klart att användas.
Åtgång: • Förlimning – 200 gram pulver till 8 liter vatten, räcker till ca 70 m².
• Rollerklistering – 200 gram pulver till 5 liter vatten, räcker till ca 30m².
Monteringstid: 5 – 20 minuter. Såväl vänte- som monteringsstid är kraftigt beroende av påford limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter
Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Avlägsna lös papperstapet, spackla eller ta ner löst sittande väv. Målade ytor slipas, tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/målartvätt och därefter sköljes ytan. Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 40 delar vatten.

Glutolin Special 3435 kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt mängd och blandningsförhållande efterlevs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar. Glutolin Special 3435 har en kraftig vidhäftning mot tapet och underlag, det medför att våderna blir svår att justera vid uppsättningen.

FÖRPACKNING

500 gram

200 gram

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com