

Ersätter: 2013-06-26

Datum: 2014-10-08

GipsFiller 3679

Produkten är ett gipsspackel och lagringsbruk. Rekommenderas till skivskarvar, hål, tak och andra torra utrymmen inomhus. Reparerar och slätspacklar väggar och tak med färre antal spacklingar än ett färdigblandat spackel. Bredspackling av träbaserade skivor rekommenderas ej.

- Dammreducerad
- Vitt eftersom det är gipsbaserat.
- Mycket finkornig, ger en perfekt yta.
- Lätt att applicera.
- Krymper inte.
- Snabbhärdande.

TEKNISK DATA

Typ: Gips.
Färg: Vit.
Konsistens: Pulver
Densitet: Ca 900 kg/m³, färdigblandad 1400 kg/m³.
pH: > 8 - 10.
Brandfara: Ingen.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +30°C
Blandningsförhållande: Blanda 2 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten alternativt 2,5 kg pulver med ca 1 liter vatten.
Åtgång: 1,0 kg/m²/mm.
Brukstid: Blandad ca 60 minuter vid +20°C.
Slipbar: Efter ca 45 minuter till 1 dygn., beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet.
Belägningsbar: Från ca 45 min eller så snart spackelytan blivit vit.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
lakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan torkat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Vid slätspackling av stora ytor på sugande underlag, t ex betong, puts, lättbetong och liknande ska underlaget primas med Casco Primer 3698, se spädning på förpackningen. Casco Primer ska vara helt torr innan spackling påbörjas.

Blandning

2 volymdelar Casco GipsFiller 3679 blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco GipsFiller till en homogen och klumpfri massa helst med maskinomrörare (borrmaskin och visp).

Lagning och spackling

Applicera den färdigblandade massan med en smal stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en stålspackel/bredspackel. Vid lagning och fyllning av hål och liknande använd en stålspackel som är något bredare än skadan. Djupa hål och skador kan behöva 2 spacklingar/lagningar. Ytan kan slipas när massan har härdat.

Obs! Bredspackling av träbaserade skivor rekommenderas ej.



FÖRPACKNING

10 kg,

2,5 kg.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com