

Premium

Vägglim till de flesta typer av tunga tapeter, t ex textiltapet, grövre glasfiberväv, kraftig NonWoven-tapet, renoveringsduk, kraftig vinyltapet, sjögrästapet och fibertapet. Används i torra utrymmen.

- Mycket bra monteringsklubb
- Lång öppentid
- Lättapplicerat
- Används i maskin eller med roller/pensel

TEKNISK DATA

Typ: Modifierat dispersionslim på bas av polyvinylacetat dispersion och stärkelsederivat.

Färg: Vit.

Konsistens: Tixotropisk.
Densitet: Ca 1040 kg/m³.

Torrhalt: 21 %.

pH: Ca 6.

Brandfara: Nej.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C i både underlag och material.

Blandningsförhållande: Rör om limmet före användning.

Åtgång: 3 – 5 m²/liter.

Monteringstid: 0 – 30 minuter. Såväl vänte- som monteringstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.

Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Förbered väggen beroende på underlag

- Gamla tapeter – Avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet.
- Målad yta – Tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/målar tvätt och därefter sköljes ytan.
- Spacklad yta – Inget förarbete.
- Väv – Spackla över eller riv ner den gamla väven.
- Ett alternativ är att sätta renoveringsduk direkt på den gamla väven/tapeten med Casco Premium eller Casco Aqua.

Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter.

Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimas med en blandning av 1 del lim och 4 delar vatten. Premium 3422 kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt åtgång följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

FÖRPACKNING

15 liter

5 liter

1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



REG. NO. 31882

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.se