


# Combimix produktdatablad

## PP 600 Primer

Produktgrupp: Golv  
Datum: 2015-03-31  
Sid: 1(1)



### Produktbeskrivning

PP 600 är en dispersionsprimer med hög alkaliebeständighet avsedd för alla typer av underlag.

### Användningsområde

PP 600 används till primning (förbehandling) av golvytor vid användning av Combimix golvprodukter. Primern har särskilt hög alkaliebeständighet. Primern säkerställer vidhäftningen mot den yta som ska beläggas. Primern bildar även en film som minskar risken för blåbildning i avjämningsmassan.

### Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan hindra PP 600 från att få fullgod vidhäftning till underlaget. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte understiga 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Luften i lokalen bör ha en relativ fuktighet (RF) understigande 80 %.

### Blandning

PP 600 blandas till rätt koncentration i ett blandningskärl. För att få rätt blandningsförhållande läs primerguiden på förpackningen eller här intill. Lösningen vatten/primer blandas lätt under omrörning. Sörj alltid för en god ventilation vid primningsarbete då det påskyndar uttorkningen.

### Applicering

Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan och borstas därefter in i underlaget med en mjuk borste. Undvik mölbildning. Vid läggning av golvspackel i två skikt ska alltid primning utföras mellan läggningarna. På sugande underlag bör primningen utföras i två omgångar, där första primningen spädes 1:5 och den andra 1:3. Första primningen behöver inte torka innan primning två utföres. På normala betongytor räcker det normalt med en primning, där primern spädes 1:3. På underlag som inte är sugande spädes primern 1:1 och dessutom borstas torrt spackelpulver in i primern och får torka fast. Eventuellt spill rengörs omedelbart med vatten. Verktyg och maskiner rengörs omedelbart med vatten.

### Efterbehandling och uttorkning

Innan spackelarbetet påbörjas ska primern vara torr. Spackling bör utföras inom 72 timmar.

### Lagring och förpackning

Förvaras frostfritt. Lagringstiden är minst 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. PP 600 levereras i 1-, 5- eller 20-liters dunk.

### Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma och rengjorda förpackningar lämnas till förbränning. Överblivet material lagras för senare användning, eller blandas med vatten och spackel och får härdas. Kan då deponeras som bygavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät.

### Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på [www.combimix.se](http://www.combimix.se). Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

### Blandningsguiden

| Underlag                    | Blandning<br>PP 600/vatten | Åtgång<br>ca l/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Betong                      | 1:3                        | 0,15                          |
| Lättbetong                  | 1:3                        | 0,15                          |
| Trä, linoleum, golvgips     | 5:1                        | 0,25                          |
| Homogen PVC                 | 1:1 + torrpulver*)         | 0,20                          |
| Marmor, klinker, sten, färg | 1:1 + torrpulver*)         | 0,20                          |
| Torra, sugande ytor         | 1:5 + 1:3                  | 0,20                          |
| Industrigolv (CM Bas 900)   | 1:10 + 1:3                 | 0,20                          |

\*) Torrt spackelpulver strövs i den våta, primade ytan och borstas in i underlaget och får torka fast.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

