

weberbase 222 mur- och putsbruk B

Fördelar

- Kombinationsbruk för både murning och putsning i bruksklass B

Beskrivning

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast 0-3 mm. Bruket är ej pumpbart.

Användningsområde

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 130 lättbetongputs B Alt. Base 131 lättbetongputs C.

Förpackning

25 kg säck
1000 kg storsäck
Löst i bruksficka

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Underlag

Underlag som tegel, betong, lättklinker/ Leca, socklar och grundmurar som har grundats med Base 103 Rödgrund samt tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra och jämnt sugande murstenar/block.

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande noga för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Underlag ska vara torrt, damm och fettfritt innan putsning. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5 grader C under utförandet och härdning.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. 25 kg torrbruk ger ca 16 L bruk.

Användning

Mura med fyllda fogar, var extra noga med stöfögarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt. Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10 mm per påslag. komprimera med skånska och drag av med rätkäpp. Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnen. Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning och murning får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar.

Använd säkerhetsplattformar vid arbete med 10 tons bruksfickor.



Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07.

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammfiltermask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Murning: Ca 70 kg/m ² Putsning: Ca 20 kg/m ² (10 mm) kg/m ²
Maximal skiktjocklek	10 mm
Vattenbehov	Ca 4 L per säck
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0-3mm
Sammansättning	KC 35/65/550
Maskin och utrustning	Blandare. M 100 (snabbgående blandare). Planblandare. Maskinvisp
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	25 kg säck 1000 kg storsäck Löst i bruksficka

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.