

weber vägglagning snabb grov 5-100

Fördelar

- Snabbbindande

Beskrivning

Vägglagning Snabb Grov 5-100 är ett snabbbindande tixotrop lagningsbruk baserat på specialcement, mineraliska fyllningsmedel och tillsatsmedel. Kornstorlek < 0,5mm. Blandas med vatten. Produktens konsistens kan varieras med vattenblandningen beroende på vilken skiktjocklek som skall påföras. Torktid: 1 - 3 dygn beroende på skiktjocklek, temperatur och vatteninblandning.

Användningsområde

Ett specialcementbaserat tixotrop, snabbbindande och formbart lagningsbruk för spackling/ lagning på väggar och i undertak inomhus på mineraliska underlag t.ex. betong, lättbetong och puts. Kan även användas utomhus om den lagade ytan övermålas. Skiktjocklek 5-100mm.

Förpackning

15 kg säck

Underlag

Betong, lättbetong, leca, murverk, puts

Blandning

Vägglagning Snabb Grov 5-100 blandas med ca 4l vatten/ 15 kg pulver. Blandningen av massan görs med vispörsedd borrmaskin i minst 2min till en klumpfri flytande konsistens. För tjockare skikt används styvare konsistens. Vid rumstemperatur är färdigblandad massa arbetsbar i ca 45minuter. Därefter får ej ytterligare vatten tillsättas.

Användning

Den färdigblandade massan påföres underlaget med en stålspackel eller liknande verktyg. Den halvhärdande massan kan med lätthet formas eller skäras. Temperaturen i underlag/ lokal får ej understiga +5°C. Verktyg och maskiner rengörs med vatten

Observera

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Vidtag om möjligt vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.



Produktspecifikation

Materialåtgång	10mm tjocklek = 13 kg/m ² 5mm tjocklek = 6,5 kg/m ² 1mm tjocklek = 1,3 kg/m ²
Rekommenderad skiktjocklek	5-100mm
Vattenbehov	Ca 4l vatten/15 kg pulver
Appliceringstemperatur	> + 5,0°C
Öppentid	ca 45min
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand 0 - 0,5mm
Vidhäftningsstyrka	0,5 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn	4,0 MPa
Krympning	1 dygn: 0,5 ‰
Volymvikt	1300 kg/m ³

Produktspecifikation

Volymvikt för vått material	1600 kg/m ²
Lagring	12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.
Förpackning	15 kg säck

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.